



KEIM Soldalit®-Arte-Grob

Dış Cephelerde Astar ve Ara Kat Uygulamaları için Dolgulu Sol- Silikat Boya.

1. Ürün Tanımı :

KEIM Soldalit-Arte-Grob yüksek dolgulu titandioksit içermeyen, sol silikat bazlı dış cephe boyası olup astar ve ara kat uygulamalarında çatlakların kapatılması ve seviye farklarının giderilmesinde kullanılır. Sol-silikat ve camsuyunun kanıtlanmış bir kombinasyon temelinde bağlanmasıyla oluşturulan KEIM Soldalit-Arte-Grob sadece mineral yüzeylerde değil, çeşitli organik yüzeylerde de kullanılabilir. KEIM Soldalit-Arte-Grob kesinlikle ışığa dayanıklı, inorganik pigmentler ve mineral dolgu maddeleri içerir. Formülünde titandioksit bulunmaz ve DIN 18363 bölüm 2.4.1, "dispersiyon silikat boya" koşullarını karşılar.

2. Uygulama Alanları :

KEIM Soldalit-Grob, eski yapıların yenilenmesinde veya yeni yapılarda astar ve ara kat uygulamalarında organik ve mineral yüzeyler ile karışık yüzeylerde özellikle yapı farklarını eşitleyici, çatlakları kapatıcı olarak uygulanabilir. Şuralarda kullanılamaz: Ahşap, plasto-elastik kaplamalar, sabunlaşan eski boyalar (örneğin, belli yağlı boyalar, ıslanmayan yüzeyler (örneğin, cilalar) ve gözenekli beton montaj yapı parçaları.

KEIM Soldalit-Arte-Grob'u son kat olarak uygulamayın.

3. Ürün Özellikleri :

KEIM Soldalit-Arte-Grob, homojenize edici titandioksit içermeyen, örtücü pigment formüllü, yüksek dolgulu sol silikat esaslı oldukça uzun ömürlü bir boyadır. KEIM Soldalit-Arte-Grob çatlakları kapatır ve seviye farklarını eşitler.

- Titandioksit içermeyen formül
- Azaltılmış uygun ıslak kapatma özelliği
- Daha fazla renk derinliği ve parlaklık
- Yüzey yapısını ve diğer özellikleri vurgular
- Mineral olarak mat yapıda
- Film oluşturmaz
- Yanmaz (DIN 4102-A2)
- Tamamen inorganik, güneşten solmayan renk pigmentli
- Tüm bileşenlerde UV dayanımı
- Hava koşullarına çok dayanıklı
- Endüstriyel atık gazlara ve asit yağmurlarına karşı dayanıklı

- Antistatik
- Yüksek derecede su geçirmez (suni yağmurlamada koyu renge rağmen)
- Yüksek buhar geçirgenliği
- Mineral olarak mat
- İdeal nem dengesi ile mantar ve yosun yapmaz
- Çevre dostudur. Çözücü madde ve kap koruma maddesi içermez

Karakteristik Malzeme Bilgileri :

- Özgül ağırlık : yakl. 1,55 g/cm³
- Organik içerik: < 5 %
- pH-değeri : yakl. 11
- Renk tonu dayanıklılığı A1 (BFS kılavuzu No:26 uyarınca Fb kodu)
- Difüzyon -eşdeğer hava tabakası kalınlığı: $s_d \leq 0,01 \text{ m}$

4. Uygulama Bilgileri :

Yüzey Ön Hazırlığı :

Uygulanacak yüzey sağlam, kuru, temiz olmalıdır. Yüzeydeki toz ve yağlar temizlenmelidir. Eski boyalardan kalan artık parçalar mekanik olarak veya basınçlı su ile temizlenmelidir. Boşluklar ve düzgün olmayan yüzeyler uygun bir iyileştirme malzemesi ile düzeltilmeli ve genel yapı seviyesine getirilmelidir. Yeni sıvadaki cürufu katmanlar KEIM Ätzflüssigkeit ile ürünün teknik bilgi sayfasında anlatıldığı şekli ile çıkarılmalıdır.

Yeni sıva yüzeyinde gerekli iyileştirmeler KEIM Ätzflüssigkeit'in teknik bilgi föyünde anlatıldığı gibi yapılmalıdır. Güçlü emme özelliği olan alanlar KEIM Soldalit-Fixativ ile astarlanmalıdır.

Uygulama :

Özellikle fırça ile uygulama yapılması tavsiye edilir.

İlk Kat:

KEIM Soldalit-Arte-Grob normalde inceltmeden veya KEIM Soldalit-Fixativ ile yaklaşık % 5'e kadar inceltilebilir uygulanır. Kuvvetli emme özelliği olan yüzeylerde maksimum % 10'a kadar KEIM -Soldalit-Fixativ ile inceltme yapılabilir.

Ara Kat:

Ara kat uygulanması durumunda KEIM Soldalit-Arte-Grob'u inceltmeden uygulayın.



Son Kat:

KEIM Soldalit-Arte inceltirmeden uygulanır.

Uygulama Koşulları :

Hava ve yüzey ısı $> + 5$ °C. Doğrudan güneş ışını altında veya güneşin ısıttığı yüzeylerde uygulamayın. Uygulama yüzeylerini, uygulama sırasında ve sonrasında doğrudan güneş ışınından, rüzgar ve yağmurdan koruyun.

Kuruma Süresi :

Boya uygulamaları arasında en az 12 saat kuruma süresi gereklidir.

Tüketim Miktarı:

(Düz yüzeylere yapılacak ilk kat ve ara uygulamalar için) yaklaşık 0,25 kg/m² KEIM Soldalit- Arte-Grob. Bu tüketim miktarı standart değer olup tüketim miktarı yüzey ve uygulama koşullarına göre değişebilir. Tam tüketim miktarları deneme uygulamaları ile bulunacaktır.

Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Çalışma molaları sırasında alet edevatı boya veya suyun içinde saklayın.

Yabancı Madde Ekleme :

Soldalit sisteminin özelliklerini korumak için, herhangi yabancı bir madde eklenmemelidir.

5. Ambalaj :

5 ve 25 kg'lık kovalarda

6. Depolama :

Kapalı kovada serin ama don olmayan koşullarda 12 ay saklanabilir. Doğrudan güneş ışını ve aşırı sıcaklardan koruyun.

7. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Sınıfı :

Uygulanamaz n / a

8. Taşıma Tehlike Sınıfı :

Uygulanamaz n / a

9. Atıkların İmhası :

AT çöp bilgi numarası 08 01 12

Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.

10. Güvenlik Bilgileri :

Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak silip temizleyin. Göz ve cildi sıçramalara karşı koruyun. Çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın.

Ürün kodu: M-SK 01

Belirtilen değer ve özellikler, yoğun araştırma çalışmaları ve pratik deneyimlerin sonucudur. Kullanımla ilgili yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü tavsiyeler, ürünlerimizin seçiminde yardımcı olmak içindir, sözleşmeye dayalı hukuksal ilişki doğurmaz. Özellikle, alıcı ve kullanıcıları, ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına uygun şekilde kullanma ve uygulama sorumluluğundan muaf tutmaz. İnşaat tekniği genel kurallarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin veya uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu tebliğin yayınlanması ile birlikte önceki tebliğler geçersiz olur.